



SERIE 0.502

## idropaint

idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno

### CARATTERISTICHE GENERALI

IDROPAINT è una pittura murale a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono particolarmente idonea per la finitura di superfici murali esterne, IDROPAINT unisce elevato potere coprente, pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Stuccare le grosse imperfezioni del supporto con ARDPLAN AS/BS. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX W, o ISOLEX pronto all'uso, oppure una mano di ARDFIX opportunamente diluito (una parte di prodotto in 8 parti d'acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare due mani di 0.502.
- Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con adeguata malta da ripristino; controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W, di ISOLEX o di PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme. Dopo 12 ore applicare due strati di IDROPAINT.
- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.  
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX W e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare due strati di IDROPAINT.
- Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura isolare tutta la superficie con uno strato di ARDFIX; attendere 12 ore ed applicare IDROPAINT.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e

spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con 0.502.

### Applicazione

IDROPAINT può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 40-50% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 35-45% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-30% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- IDROPAINT 0.502.1010 può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti COLORATUTTO Serie 0.951.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C; evitare applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia fino ad essiccazione completa che normalmente, a 20°C, avviene dopo circa 48 ore.

- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di IDROPAINT colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

- IDROPAINT è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD

---

### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1500 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>12.000 ± 1000 cP</b>	
NATURA DEL LEGANTE	<b>Copolimeri vinilversatici</b>	
ASPETTO DEL FILM	<b>Satinato</b>	
COLORE	<b>Bianco</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>2 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	<b>Classe 2</b>

---

### RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 6 m<sup>2</sup>/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

---

---

**VOCE DI CAPITOLATO****IDROPITTURA GARANTITA****SUPERLAVABILE PER ESTERNO ED INTERNO.**

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura garantita lavabile per esterno ed interno a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno tipo IDROPAINT con un consumo minimo di 0,17 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

---

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

*Revisione 2021/04*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)