



SERIE 0.506.

maison

idropittura superlavabile per esterno e interno

CARATTERISTICHE GENERALI

MAISON è una pittura murale ad alte prestazioni caratterizzata da ottima resistenza al lavaggio e ritoccabilità, elevato potere coprente, eccezionale bianchezza e buona permeabilità al vapore acqueo. E' facile da applicare e, essendo dotata di buona dilatazione, conferisce alle superfici trattate un piacevole aspetto opaco e vellutato.

MAISON è un prodotto molto versatile, pensato per la pitturazione di intonaci civili ma anche di pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso. Certificazione EPD[®], Dichiarazione Ambientale di Prodotto secondo ISO 14025 ed EN 15804.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Stuccare le grosse imperfezioni del supporto con ARDPLAN AS/BS. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX W, o ISOLEX pronto all'uso, oppure una mano di ARDFIX opportunamente diluito (una parte di prodotto in 8 parti d'acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare due mani di 0.506.
- Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con adeguata malta da ripristino; controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W, di ISOLEX o di PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme. Dopo 12 ore applicare due strati di MAISON.
- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
Se la superficie non è particolarmente sfarinante si può procedere direttamente con 2 mani di MAISON. Diversamente preparare la superficie applicando preventivamente ISOLEX W o ARDFIX diluito in funzione delle condizioni del supporto.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con MAISON.

Applicazione

MAISON può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 35-40% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua. L'applicazione a rullo è particolarmente consigliata nel caso di tinte medie e scure.
Nel caso di applicazioni su gesso e cartongesso si consiglia una diluizione massima del 20%.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 15-20% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- Maison è inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		1580 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C		12.000 ± 1500 cP
ASPETTO DEL FILM		Opaco
COLORE		Bianco
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 2
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	EN ISO 7783-1 E 2	Classe V ₁ (alta)

RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 7 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI E INTERNI

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile per esterno e interno tipo MAISON con un consumo minimo di 0,14 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2023/01



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it